Ficha técnica

Porcelanato

Tamaño	20x141.5	24.5x100	60x60	60x120	61x106.5	63x108
Espesor mm	9	7	6	8	8.5	8.5
Acabado	Mate	Mate	Mate	Mate	Brillante	Mate
m2 Por caja	1.42	2.20	2.52	1.43	1.30	2.03
Piezas por caja	5	9	8	2	2	3
Peso por caja Kg	28.4	36.08	37.29	27.31	26	40
Rectificado	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Absorción de agua	Máximo 0.5%	Máximo 0.5%	Máximo 0.5%	Máximo 0.5%	Máximo 0.5%	Máximo 0.5%
Desviación de tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño
Curvatura central	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal
Planaridad	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal
Deformación	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal
Defectos superficiales	Máximo 5%	Máximo 5%	Máximo 5%	Máximo 5%	Máximo 5%	Máximo 5%
Resistencia a la rotura	Mínimo 1300N	Mínimo 1300N	Mínimo 1300N	Mínimo 1300N	Mínimo 1300N	Mínimo 1300N
Modulo de rotura	Mínimo 25N/mm2	Mínimo 25N/mm2	Mínimo 25N/mm2	Mínimo 25N/mm2	Mínimo 25N/mm2	Mínimo 25N/mm2
Resistencia a la abrasión	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7
Coeficiente de fricción dinámica	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3
Resistencia agentes químicos caseros	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB
Resistencia a ácidos y álcaliz	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13

Tamaño	71.6x71.6	80.5x140	82x141.5	120x180	120x240	80x160
Espesor mm	7	9	9	6	5	5
Acabado	Mate	Brillante	Mate	Mate	Brillante	Mate
m2 Por caja	2.56	2.25	2.32	3.35	53.00	2.56
Piezas por caja	5	2	2	1	1	2
Peso por caja Kg	42	36	49	49.58	53.00	53.00
Rectificado	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Absorción de agua	Máximo 0.5%	Máximo 0.5%	Máximo 0.5%	Máximo 0.5%	Máximo 0.6%	Máximo 0.6%
Desviación de tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño	ffl 2% del tamaño
Curvatura central	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal
Planaridad	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal
Deformación	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal	ffl 0.5% de la diagonal
Defectos superficiales	Máximo 5%	Máximo 5%	Máximo 5%	Máximo 5%	Máximo 5%	Máximo 5%
Resistencia a la rotura	Mínimo 1300N	Mínimo 1300N	Mínimo 1300N	Mínimo 1300N	1300N	1300N
Modulo de rotura	Mínimo 25N/mm2	Mínimo 25N/mm2	Mínimo 25N/mm2	Mínimo 25N/mm2	R 235N / mm2	R 235N / mm2
Resistencia a la abrasión	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7	NTC4321-7 ISO10545-7
Coeficiente de fricción dinámica	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17	NTC4321-7 ISO10545-17
Resistencia al manchado	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3	Mínimo Clase 3
Resistencia agentes químicos caseros	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB	Mínimo Clase GB
Resistencia a ácidos y álcaliz	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13	NTC4321-13 ISO10545-13

- Norma técnica Colombiana NTC-919, Norma técnica internacional ISO 13006.
- El alabeo es una característica normal. Para minimizar visualmente su efecto, recomendamos utilizar niveladores plásticos.
- Revise muy bien cada pieza antes de instalarla, ya que no se admiten reclamos de producto ya instalado.
- Para mayor información, por favor consulte nuestro manual de instalación, mantenimiento y garantía

FLOOR SMART